



TYTAN PROFESSIONAL 1K tekutá lepenka HYDROL

TYTAN PROFESSIONAL HYDROL 1K tekutá lepenka je používaná na bezšvové utesnenie absorpčných a poréznych podkladov. Určené na vodotesné interiérové / exteriérové podlahové a stenové povrchy, ktoré nie sú nepretržite ponorené do vody alebo vystavené pare. Pomocou tohto produktu je možné vyhotoviť neprerušenu a elastickú vodotesnú izoláciu pod keramické obklady.

Poskytuje odolnosť voči vode v oblastiach, ktoré sú dočasne vystavené vlhkosti: kúpeľne, kuchyne, pivnice, pracovne, balkóny, terasy.

Výhody

- ⇒ trvale pružný náter
- ⇒ nepraská
- ⇒ aplikácia v interiéroch / balkónoch a terasách

Typické aplikácie

Pod keramické obklady v miestnostiach ako sú: kúpeľne, kuchyne, pivnice, pracovne, balkóny, terasy.

Štandardy

Spĺňa požiadavky podľa nasledujúcich dokumentov:

- ⇒ Hygienický certifikát PZH č. HK/B/1511/01/2003
- ⇒ Technické schválenie ITB: AT-15-6087-2003

Technické údaje

Aplikačná teplota	od +5 až +25
Teplotná odolnosť	od -25 až +50
Hustota	približne 1,3 kg/dm ³
Schopnosť zakrývať trhliny	1,0 mm
Vytvrdenie 1 vrstvy	min. 6 h
Celkové vytvrdenie	min. 24 h
Minimálna hrúbka vrstvy	1,5 mm
Spotreba	1,3 – 2,0 kg/m ² *

*závisí od hrúbky vrstvy

Technické dáta a pokyny pre aplikáciu sú uvádzané pre teplotu +23 °C ± 2 °C a vlhkosť cca 60 %. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť môžu čas vytvrdenia predĺžiť.

Pokyny pre aplikáciu

Podklad (substrát) musí byť pevný, čistý, suchý, bezprašný, odmastený, zbavený biologického a chemického napadnutia. Náter vyplňuje praskliny. Absorpčné povrchy pred aplikáciou hydroizolácie opatřit náterom stavebnej disperzie Tytan S 2802.

Poznámka: Na nových minerálnych plochách je možné produkt použiť po úplnom vytvrdení podkladu (minimálne po 3 až 4 týždňoch).

Bezprostredne pred aplikovaním výrobok dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešača až do okamihu, keď je vytvorená homogénna hmota. Nepridávať do balenia žiadne ďalšie ingrediencie.

Pomocou štetca alebo valčeka naniesť 2 tenké a rovnomerné vrstvy. Druhú vrstvu naniesť po zaschnutí vrstvy prvej, teda približne po 6 hodinách. Rohy, hrany, dilatačné škáry, praskliny v substráte



alebo priechody rúrok a drenážnych vedení musia byť vystužené tesniacimi páskami, rohovými lištami alebo manžetami (Umiestniť tesniaci prvok do čerstvej vrstvy, pevne ho pritlačiť a prekryť ho ďalšou vrstvou tekutej lepenky). V oblastiach, v ktorých panuje intenzívna vlhkosť, naniest' prídavnú tretiu vrstvu. Čas na celkové vytvrdenie – najmenej 24 hodín. Keramický obklad je možné lepiť po vytvrdení nanesej hydroizolácie.

Poznámka: Čas vyzretia je uvádzaný pre teplotu 23 °C a vlhkosť vzduchu 60 %. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu čas vyzrievania predlžujú. Pre keramické obklady používať iba elastické lepidlá.

Externá aplikácia: nanášať 3 vrstvy. Pred zaschnutím náteru je potrebné ho chrániť pred dažďom. Keramické dlaždice je potrebné lepiť po uschnutí náteru (náter nie je odolný voči UV žiareniu).

Logistická informácia

EAN kód	Objem	štandardný počet na palete
5903518043994	1,2 kg	378
5903518032844	4 kg	144
5903518033193	12 kg	55

Skladovať v uzatvorenom originálnom obale v suchu a pri teplote: +5°C až +25°C.

Lehota skladovateľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby. Dátum expirácie a číslo šarže sú uvedené na obale.

Informácie ohľadom transportu

Cesta:	ADR:	voľne
More:	IMDG:	voľne
Vzduch:	ICAO / IATA-DGR:	voľne
UN číslo: žiadne		

Preventívne opatrenia v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia

Pre detailné informácie konzultujte kartu bezpečnostných údajov, ktorá je na vyžiadanie v Selena Slovakia s. r. o.

S2 Uchovávajúte mimo dosahu detí. **S24** Zabráňte kontaktu s pokožkou. **S25** Zabráňte kontaktu s očami.

S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

Pre detailné informácie konzultujte kartu bezpečnostných údajov, ktorá je na vyžiadanie v Selena Slovakia s. r. o.

Zverejnením tohto listu s technickými dátami stráca platnosť predchádzajúce vydanie.

Tu obsiahnuté informácie sú poskytované v dobrej viere na základe analýz firmy Selena a sú považované za presné. Avšak keďže sú podmienky a metódy použitia našich produktov mimo našej kontroly, nemá byť táto informácia použitá ako náhrada za zákazníkove skúšky, ktoré majú zaistiť vhodnosť produktov značky Selena pre vaše špecifické aplikácie. Firma Selena poskytuje záruku iba za to, že produkt bude spĺňať svoje aktuálne predajné špecifikácie. Vaše exkluzívne právo na náhradu za porušenie tejto záruky je obmedzené na vrátenie kúpnej ceny alebo náhradu produktu, pri ktorom sa preukáže, že nespĺňa záruky. Firma Selena špecificky odmieta akékoľvek iné vyjadrené alebo implikované záruky vhodnosti na konkrétny účel alebo komerčné uplatnenie. Firma Selena odmieta zodpovednosť za akékoľvek nehodové alebo následné škody. Návrhy na použitie produktu nemajú byť vykladané ako návod na porušenie akéhokoľvek patentu.