

TECHNICKÝ LIST

MULTI FIX - Montážne lepidlo
STP Hybrid

MultiFIX je jednozložkové transparentné lepidlo hybridnej bázy modifikovaných silanov. Lepidlo je bez izokyanátov, rozpúšťadiel a vody. Výnimočnosť tohto lepidla je v tom, že vytvára transparentný spoj. Použitie lepidla je tak bezpečnejšie na pohľadových a inak citlivých miestach na znečistenie. Ide o univerzálny produkt so širokým použitím, ktorý vytvára pružné, pevné a trvanlivé spoje.

Lepidlo je vhodné na lepenie bežných stavebných materiálov pri dokončovacích a renovačných prácach. MultiFIX je vhodný na lepenie širokého spektra stavebných materiálov, ako sú:

- betón
- omietka
- drevovláknité dosky
- drevo
- sadrokartóny
- tehla
- sklo

VÝHODY

- **bezfarebný spoj**
- rýchla a pevná počiatočná príľnavosť
- jednoduchá aplikácia
- pružný spoj
- vysoká finálna pevnosť
- vynikajúca príľnavosť k typickým povrchom (porézne a neporézne, napr. plechy alebo plasty)
- odolné voči vlhkosti
- nevyžaduje použitie základových náterov

Typické aplikácie

- lepenie rôznych prvkov z dreva, skla, betónu, kovu a plastov
- lepenie dosiek, soklov, prahov, panelov, keramických dlaždíc
- lepenie dekoratívnych prvkov z dreva, sadry, korku, drevovláknitých dosiek, kovu, kameňa, polystyrénu
- lepenie minerálnej a sklenej vlny

TECHNICKÉ ÚDAJE**Pred vytvrdením:**

Báza:	silanom obohatený polyuretánový prepolymer
Konzistencia:	pasta
Farba:	bezfarebná
Obsah pevných látok:	100 %
Hustota:	1,05 ± 0,05 g/cm ³
Pracovný čas:	10-20 min. (závisí od okolitých podmienok a vlastností substrátu)
Aplikačná teplota:	5°C až 30°C
Vytvrdzovací pomer:	2 - 3 mm/24 h (za normálnych podmienok)
Tepelná odolnosť:	od -30°C do 80°C
Typ spoja:	pružný
Pevnosť spoja:	27 kg/cm ²

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava povrchu – Plochy musia byť suché, hladké, zbavené prachu, voľných častíc, mastnoty, oleja, laku, vosku, zvyškov sadry a iných materiálov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na kvalitu lepeného spoja.

Aplikácia – Koniec tuby odrezat' nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať podľa požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartúšu vložiť do aplikačnej pištole. Lepidlo naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený. Oba povrchy spojiť, mierne s nimi pohnúť a následne pevne a rovnomerne pritlačiť.

Počas 15 min. je možné vykonávať drobné korekcie polohy bez rozpojenia. Optimálne podmienky pre lepenie sú pri 15 - 20 °C a relatívnej vlhkosti 60 %.

Pred vlastným lepením odporúčame vykonávať predbežnú skúšku.

Čistenie – Pred vytvrdením čistiť liehom. Po vytvrdení iba mechanicky.

Poznámky – Pred vytvrdením zabrániť kontaktu s vodou. MultiFIX nie je vhodný na lepenie PE, PP. Všetky parametre sú uvádzané pre teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 50 %. Za iných podmienok je potrebné počítať s kratším alebo dlhším časom pre lepenie a časom vytvrdenia lepidla.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

kód produktu	obsah	balenia	počet v škatuli	štandardný počet na EUR palete
590 7516 90618 3	310 ml	transparentná	tuba	12

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +25°C.

Informácie ohľadom transportu

Cestná preprava:	ADR:	voľné
Námorná preprava:	IMDG:	voľné
Letecká preprava:	ICAO / IATA-DGR:	voľné
UN číslo:		žiadne

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Bezpečnosť. S2 Uchovávať mimo dosahu detí. **S 46 V** prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Recyklovať podľa platných právnych úprav. Karta bezpečnostných údajov na vyžiadanie u distribútora Selena Slovakia s.r.o.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.