



TECHNICKÝ LIST



Pokrývačský tesniaci tmel kaučukový CSU 520-R



Pokrývačský tesniaci tmel kaučukový CSU 520-R je trvale pružný tmel na báze syntetického kaučuku. Tmel sa odporúča na opravy a renovácie expanzných a konštrukčných strešných spojov. Farebné odtiene zaisťujú estetické tesnenie. Tmel má vynikajúcu príľnavosť bez použitia primeru k väčšine strešných materiálov, ako sú:

- asfaltové krytiny
- dechtové krytiny
- strešné tašky
- tehly
- betón
- kov
- drevo
- kameň
- PVC
- Meď

VÝHODY:

- ⇒ Široký okruh strešných aplikácií
- ⇒ Vynikajúci na tmelenie a opravy červených striech
- ⇒ Vynikajúca príľnavosť k väčšine strešných materiálov
- ⇒ Vode odolný, nestarnúci tmel
- ⇒ Trvale pružný
- ⇒ Bez obsahu silikónov

TYPICKÉ POUŽITIE

- Tmelenie netesných strešných krytín z bitúmenov, strešných tašiek, vlnitých a hladkých plechov a ďalších
- Tmelenie spojov krytín ako: bitúmenové krytiny, azbestové dosky, kovové pláty a iné
- Tmelenie spojov medzi klampiarskymi prvkami, ako sú pododkvapové pásy, klampiarske časti protipožiarnych stien, strešných lemov, lemovanie komínov, ventilačných rúr, spojov medzi požiarnymi stenami a strechou, svetlíkov a strešných okien;
- Tmelenie odkvapových spojov, žľabov a odtokových rúrok na dažďovú vodu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nevytvrdený:	
Konzistencia:	pasta
Hustota:	0,94 g/cm ³ (+/- 0,05)
Pracovný čas:	cca 15-20 min
Vytvrdzovací pomer:	1 - 2 mm/deň v závislosti od hrúbky tmelu, okolitej teploty a vlhkosti
Aplikačná teplota:	od +5°C do +40°C
Farba:	červená, transparentná, biela, sivá, čierna, hnedá
Vytvrdený:	
Tvrdosť podľa Shore A:	25 +/-5
Modul ťažnosti pri 100 %-nom natiahnutí:	0,5 N/mm ²
Deformácia:	25%
Teplotná odolnosť:	od -25°C do +100°C

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava: Pracovné povrchy musia byť suché, čisté, bez voľných častíc a nečistôt, ako je prach, hrdza, olej. V prípade vytvorenia estetického tmelenia chrániť hrany tmelenej škáry TYTAN Maskovacou maliarskou páskou.



Aplikácia: odrezať plastovú špičku kartuše tesne nad závitom, podľa šírky škáry zrezať aj aplikačnú špičku pod uhlom 45° v priereze šírky škáry. Nasadiť do aplikačnej pištole a aplikovať.

Tmel je možné formovať do počiatku tvorby povrchovej šupky vlhkou stierkou alebo látkou. Okamžite po aplikácii odstrániť TYTAN Maskovaciu maliarsku pásku.

Čistenie: Nástroje a pošpinené povrchy sa môžu čistiť petrolejovými rozpúšťadlami, napr. technický benzín, terpentín, petrolej.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Obsah	Balenie	Množstvo v škatuli	Štandardné množstvo Na EURO palete
310ml	Kartuša	12	1440
1kg	plechovka	12	420
5kg	Vedierko	12	420

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby, ak je výrobok skladovaný v uzatvorenom originálnom obale pri teplote od +5°C do +25°C na suchom mieste. Chrániť pred mrazom.

Prepravné informácie:

Cestná:	ADR:	Bez obmedzenia
Námorná:	IMDG:	Bez obmedzenia
Letecká:	ICAO / IATA-DGR:	Bez obmedzenia
UN Číslo:		Bez čísla

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Dodržujte bežné hygienické opatrenia. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie v Selena Slovakia, s.r.o.

Obsahuje: n-butyl acetát (EC 204-658-1) do 40%

R10 Horľavý. R66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. **S2** Uchovávajte mimo dosahu detí. **S25** Zabráňte kontaktu s očami.

Likvidácia odpadov: Zvyšky výrobkov a prázdne kartuše musia byť zlikvidované podľa platných právnych úprav. Pre malospotrebiteľov: Obal znečistený výrobkom odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu.

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastností, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.