

TECHNICKÝ LIST

CLASSIC FIX - Montážne lepidlo
skrutky v tube

Classic FIX je viacúčelové lepidlo na báze kaučuku, vhodné na lepenie bežne používaných stavebných materiálov pri dokončovacích a renovačných prácach. Výnimočnosť tohto lepidla je v tom, že vytvára transparentný spoj. Použitie lepidla je tak bezpečnejšie na pohľadových a inak citlivých miestach na znečistenie. Pružný, trvanlivý a pevný spoj je potom samozrejmosťou. Classic FIX sa vyznačuje vynikajúcou priľnavosťou k bežným stavebným materiálom, napr.:

- betónu
- drevu
- tehliam
- omietke

VÝHODY

- transparentný spoj
- vytvára silný, odolný a trvalý lepený spoj
- pružný spoj
- vynikajúca priľnavosť k stavebným plochám
- pre použitie v interiéri aj exteriéri
- odolné voči vlhkosti
- jednoduchá aplikácia
- vynikajúca priľnavosť k väčšine substrátov – poréznym a neporéznym, ako sú kovové plechy a rôzne plasty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pred vytvrdením:

Zloženie:	živica, syntetický kaučuk – uhl'ovodík, rozpúšťadlá
Farba a konzistencia:	transparentná pasta
Hustota:	0,89 +/- 0,05 g/cm ³
Aplikačná teplota:	+10°C až +30°C
Pracovný čas:	10-15 min. (závisí od okolitých podmienok a od vlastností substrátu)
Celkové vytvrdenie:	3 - 5 dní
Spotreba:	150-300 g/m ²
Horľavosť:	pred vytvrdením horľavý
Obsah sušiny:	61% ± 3%
Tepelná odolnosť spoja po vytvrdení:	od -20°C do +60°C
Pevnosť spoja:	65 kg/cm ²

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava povrchu – Všetky povrchové plochy musia byť vyrovnané, dôkladne vyčistené, zbavené prachu a všetkých ďalších nečistôt, ako sú hrdza a mastnota. Pred aplikáciou musia byť z dôvodu dosiahnutia požadovanej priľnavosti odstránené nesúdržné podklady. Plochy odmastiť pomocou etanolu alebo acetónu (sklo, email, kovy) alebo v prípade plastov pomocou vhodného čistiaceho prostriedku.

Aplikácia – Koniec tuby odrezat' nad závitom a naskrutkovať aplikačnú špičku. Špičku zrezať podľa požiadavky šírky škáry alebo hrúbky nanášaného lepidla. Kartušu vložiť do aplikačnej pištole. Lepidlo naniesť v pruhoch alebo plošne na podklad, ktorý bude lepený. Oba povrchy spojiť a opäť ich oddeliť. Po 3 - 5 minútach oba povrchy opäť spojiť a pevne ich stlačiť po celej lepenej ploche.

Počas 2 - 3 min. je možné vykonávať drobné korekcie polohy bez rozpojenia. Optimálne podmienky pre lepenie sú pri 15 - 20 °C a relatívnej vlhkosti 60 %.

Pred vlastným lepením odporúčame vykonávať predbežnú skúšku.



Čistenie – Pred vytvrdením čistiť petrolejom, éterom alebo acetónom. Po vytvrdení iba mechanicky.

Poznámky – Pred vytvrdením zabrániť kontaktu s vodou. Neaplikovať na povrch, ktorý je citlivý na rozpúšťadlá. Všetky parametre sú uvádzané pre teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť 50 %. Za iných podmienok je potrebné počítať s kratším alebo dlhším časom pre lepenie a časom vytvrdenia lepidla.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

kód produktu	obsah	balenia	počet v škatuli	štandardný počet na EUR paleta
590 7516 90616 9	310ml	tuba	12	1440

Záručná lehota je 12 mesiacov od dátumu výroby, ak je lepidlo skladované v originálnom neotvorenom obale. Skladovať pri teplotách od +5 °C do +25°C. Chráňte pred mrazom! Produkt je potrebné skladovať v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých látok.

Informácie ohľadom transportu

Cestná preprava:	ADR:	3 horľavé kvapaliny. Obalová skupina: II · Etiketka nebezpečnosti: 3
Námorná preprava:	IMDG:	Etiketka 3 · Obalová skupina: II · EMS číslo: F-E,S-D · Látka znečisťujúca more: Áno Symbol (ryba a strom)
Letecká preprava:	ICAO / IATA-DGR:	Etiketka 3 · Obalová skupina: II · Riadne označenie pre lodnú prepravu: LEPIDLO
UN číslo:		1133

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÍCKE INFORMÁCIE

Benzínová frakcia - označenie ES 265-151-9, Butanón- označenie ES 201-159-0,
R 38 Dráždi pokožku R48/20 Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdychnutím R62 Možné riziko poškodenia plodnosti R 52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia R 65 Škodlivý: po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc R 66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. S 2 Uchovávať mimo dosahu detí. S 7/9 Uchovávať nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. S 16 Uchovávať mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia S 24 Zabráňte kontaktu s pokožkou S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste S 62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

S publikáciou týchto technických informácií strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť.

Vyššie uvedené informácie vychádzajú z výskumu firmy Selena a na základe toho sa predpokladá, že sú presné. Pretože podmienky a spôsob použitia našich výrobkov samotnými zákazníkmi nemôžeme kontrolovať, táto informácia by nemala slúžiť ako náhrada vlastného vyskúšania. Zákazník by mal sám vyskúšať, či je výrobok firmy Selena vhodný aj pre jeho špecifické použitie. Selena zaručuje, že výrobok spĺňa uvedené informácie. V prípade, že by výrobok nemal vlastnosti, ktoré zaručujeme, má zákazník právo na vrátenie peňazí či výmenu za iný výrobok. Selena Slovakia sa týmto zrieka zodpovednosti za akékoľvek ďalšie záruky vhodnosti výrobku na iné než uvedené použitie. Selena Slovakia sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek náhodné poškodenie. Odporúčanie pre použitie by nemalo byť chápané ako návod na porušení akéhokoľvek patentu.